# ICHICA GENERAL TRACTION







GT 06 200


























7 Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.

Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).

Долив воды не требуется в течение всего срока службы.

7 Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.

Установка на крышку не допускается.

 Созданы для интенсивного циклического и стационарного режимов работы в экстремальных условиях.

Количество циклов в циклическом режиме при DOD 60% - до 800 !!!

7 Созданы специально для использования в гольфкарах, электромобилях и другой техники на электротяге.

7 Конструкция с усиленными решётками, специальной активной массой позволяют достичь отличных показателей работы в цикличном режиме.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	6		
Материал корпуса	ABS UL94-HB		
Номинальная емкость С <sub>s</sub> до 1,70 В/эл, Ач С <sub>20</sub> до 1,70 В/эл, Ач	207 244		
Диапазон рабочих температур °C: -рабочая температура разряд: - заряд: - хранение:	+25 ± 5 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50		
Среднемесячный саморазряд, не более%	3		
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	6.75~6.90 7.14~7.20		
Максимальный зарядный ток, А	45.0		
Вес (± 3%), кг	31.7		


#### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C) Конечное Время разряда 15 мин 20 ч В/эл-т 793 425 259 152 63.0 42.5 27.8 23.4 12.3 1.60 B 86.9 1.65 B 768 86.3 62.4 41.9 27.6 23.2 12.2 1.70 B 737 405 250 150 85.8 61.6 41.3 27.3 23.0 12.2 1 75 B 678 391 248 147 84 4 60.8 41 1 27 1 22 7 12 1 1.80 B 608 366 237 143 83.0 60.5 39.9 26.9 22.5 12.0 1.85 B 11.8

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/эл-т(25°C)											
Конечное напряжение,		Время разряда									
В/эл-т	5 мин	15 мин	30 мин	1ч	2ч	3 ч	5ч	8 ч	10 ч	20 ч	
1.60 B	1330	751	470	287	164	120	80.2	54.0	45.0	24.3	
1.65 B	1280	737	464	284	164	118	79.9	53.4	44.4	24.2	
1.70 B	1271	728	464	281	163	118	79.0	53.4	44.2	24.1	
1.75 B	1187	723	461	280	162	117	78.8	52.9	43.6	24.0	
1.80 B	1088	683	450	278	162	117	77.9	52.6	43.3	23.9	
1.85 B	973	610	413	258	155	111	74.3	50.6	42.5	23.6	

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов







Тип вывода А

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок



ООО «Пауэрконцепт» Бесплатные звонки по России: 8 800 250 97 48 +7 495 786 97 48 www.powerconcept.ru





## GT 06 200


#### ХАРАКЕРИСТИКА РАЗРЯДА



#### ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА




 $V_A$ =2,4 В/эл,  $V_F$ =2,3 В/эл,  $I_1$ =0,2С,  $I_2$ =15-30%l1  $I_3$ =max8%,  $T_0$ + $T_1$ + $T_2$ =10-12 ч,  $T_3$  не менее 4ч

#### ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ РАЗРЯДА НА ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС



#### КРИВЫЕ САМОРАЗРЯДА



## ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

